

## Ribelle

Boschi di Fiemme


**ROVERE ANTICATO ANTIQUED OAK** 

Deciso e anticonformista, questo rovere non ne vuole sapere di farsi rinchiudere in definizioni. È grigio, è azzurrato, è marrone. È freddo ed è caldo. È rustico ma è moderno. È la mutevole e indomabile bellezza della natura.

Determined and eccentric, this oak doesn't want to hear a thing about being shut in etiquettes. It's grey, it's bluetinted, it's brown. It's cold and it's warm. It's unrefined but modern. It's the changing and untamable beauty of nature.







## **Caratteristiche tecniche Technical specification**

	PLANCIA STANDARD STANDARD PLANKS	STRETTO E LUNGO NARROW	SPINA 90° I 45° HERRINGBONE 90° I CHEVRON 45°
Legno Wood	Rovere Anticato Antiqued Oak		
Spessore Thickness	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm	15 mm l sp.lamelle sup.4 mm (4+9+2) 15 mm l Th.top layer 4 mm (4+9+2)	15 mm I sp.lamelle sup. 3,6 mm 15 mm I Th.top layer 3,6 mm
Larghezza Width	162* I 192 I 240 mm multilarghezze** multi-width**	75 mm	90 mm
Lunghezza Length	1850 I 2000 I 2400 mm secondo disponibilità according to availability	1600 mm	600 mm
Scelta Selection	Senza nodi I nodoso I variegato Knot-free I Knotty I Variegated	AIB	AIB
Retro Back	Abete I Rovere Spruce I Oak	Abete Spruce	Abete I Rovere Spruce I Oak
Provenienza Origin	Comunità Europea European Union		
Classe di reazione al fuoco Fire resistance class	Cfl - S1	n/d	Cfl - S1
Emissione formaldeide Formaldehyde emission	E1 (<0,1 ppm)		
Conduttività Conductivity	0,14 W/mK		
Resistenza termica Thermal resistance	0,10 K/W		
Peso Weight	8,0 Kg/mq		
Umidità Humidity	7% +/-2%		
Durezza Hardness	23-42 N/mm²		

<sup>\*</sup>Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. \*While stocks last, the previous size of 158 mm will also be available.

<sup>\*\*</sup>Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm. \*\*Multi-width: 40 % 162 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm.

