

# Platino

Contract14

ROVERE ANTICATO ANTIQUED OAK

Il nome del metallo più prezioso per questo rovere che sembra bruciato dal sole e riacceso dall'oliatura, in cui sfumature di nocciola e grigio si alternano a passaggi color tortora, con lampi biancastri che schiariscono nel tempo.

*The name of the most precious metal describes this oak wood, as it looks like been burnt by the sun and reawakened by the oiling. The hazel and grey shades alternate with the dove-grey colour, with whitish flashes faded by the time.*

Colorazione inizialmente più scura che matura in circa 3 mesi dalla produzione, stabilizzandosi su una tonalità più chiara. The colour is initially darker. After about three months from the production, it ripens and gets a stable clearer tone.



## Caratteristiche tecniche Technical specification

|                                                      | PLANCIA STANDARD STANDARD PLANKS                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Legno Wood                                           | Rovere anticato Antiqued Oak                                         |
| Spessore Thickness                                   | 14 mm   sp.lamella sup. 3,6 mm<br>14 mm   Th.top layer 3,6 mm        |
| Larghezza Width                                      | 140 mm                                                               |
| Lunghezza Length                                     | 2200 mm                                                              |
| Scelta Selection                                     | Senza nodi   nodoso   variegato*<br>Knot-free   Knotty   Variegated* |
| Retro Back                                           | Abete Spruce                                                         |
| Provenienza Origin                                   | Comunità Europea European Union                                      |
| Classe di reazione al fuoco<br>Fire resistance class | n/d                                                                  |
| Emissione formaldeide<br>Formaldehyde emission       | E1 (<0,1 ppm)                                                        |
| Conduttività Conductivity                            | 0,15 W/mK                                                            |
| Resistenza termica Thermal resistance                | 0,10 K/W                                                             |
| Peso Weight                                          | 7,5 Kg/mq                                                            |
| Umidità Humidity                                     | 7% +/-2%                                                             |
| Durezza Hardness                                     | 23-42 N/mm <sup>2</sup>                                              |

\*Stucco marrone. \*Brown plaster.