



Essenza | Essence

Tobià

Mani di Fiemme

ROVERE THERMOWOOD MEDIO THERMOWOOD MEDIUM OAK

Il calore di questo rovere cotto appartiene ai legni di un passato in cui la vita della natura e quella dell'uomo si perdevano l'una nell'altra e riporta alla memoria le atmosfere rurali dei "tobià", antichi edifici della valle adibiti a stalla e fienile.

The warmth of this baked oak is part of ancient woods, when life of nature and life of mankind were wellmelted. It recalls the rural moments of "tobià", ancient houses in the valley near stables and barns.



Caratteristiche tecniche Technical specification

	PLANCIA STANDARD STANDARD PLANKS
Legno Wood	Rovere Thermowood medio Thermowood medium Oak
Spessore Thickness	15 mm sp.lamella sup. 3,6 mm 15 mm Th.top layer 3,6 mm
Larghezza Width	162 192 mm*
Lunghezza Length	1850 2000 mm secondo disponibilità according to availability
Scelta Selection	Variegato Variegated
Retro Back	Abete Rovere Spruce Hardwood
Provenienza Origin	Comunità Europea European Union
Classe di reazione al fuoco Fire resistance class	Cfl - S1
Emissione formaldeide Formaldehyde emission	E1 (<0,1 ppm)
Conduttività Conductivity	0,14 W/mK
Resistenza termica Thermal resistance	0,10 K/W
Peso Weight	7,7 Kg/mq
Umidità Humidity	5% +/-2%
Durezza Hardness	41 N/mm²

*Fino a esaurimento scorte saranno disponibili anche le precedenti misure 154 mm e 188 mm. *While stocks last, the previous sizes 154 mm and 188 mm will also be available.

Fiemme
T R E M I L A

Fiemme Tremila LTD Benefit Corporation - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALY
W: www.fiemmetremila.it - **M:** info@fiemmetremila.it - **T:** +39 0462 50 0220
Share capital € 180.000 fully paid up - **Company Register of TRENTO** REA 135831
VAT IT 01408580221 - **REX CODE** ITREXIT01408580221