

PERGAMENA



Eine Eiche mit uralten und tastbaren Tönungen wird durch eine neutrale Ölung entflammt und durch ihre tiefe und bestimmte Bearbeitung betont. Sie öffnet sich vor unseren Augen wie das langsame Entfalten eines Schatzes, der mit einem Wachsiegel verschlossen ist.

Veredelung | SCRITTO A MANO

Technische Eigenschaften

Holz	Eiche
Stärke	15 mm
	Oberste Schicht 3,6 mm
Breite	158\192\240\ Verschiedene Breiten*
Länge	1850\2000\2400 mm
	nach Verfügbarkeit
Sortierung	Abwechslungsreich
Rückseite	Fichte/Eiche
Herkunft	EU
Brandverhalten	Cfl-s1
Formaldehydemission	E1 (<0,1 ppm)
Leitfähigkeit	0,15 W/mK
Wärmewiderstand	0,10 K/W
Gewicht	8,9 Kg/mq
Feuchtigkeit	8%+ / -2%
Härte	23-42 N/mm ²

*Verschiedene Breiten: 40% 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm

