

PERLEPIETRA



Una tenue sbiancatura rivela nel rovere la natura della pietra, prezioso incontro tra il calore del legno e i freddi e cangianti grigi della roccia, attraversati da screziature più chiare, leggermente rosate.

Caratteristiche tecniche

Legno	Rovere thermowood
Spessore	15 mm
	Sp. lamella nobile 3,6 mm
Larghezza	154 o 188 mm
Lunghezza	1850/2000 mm
	secondo disponibilità
Scelta	Senza nodi/nodoso/variegato
Retro	Abete/Latifoglie
Provenienza	Comunità Europea
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1
Emissione formaldeide	E1 (<0,1ppm)
Conduttività	0,14 W/mK
Resistenza termica	0,10 K/W
Peso	8,5 Kg/mq
Umidità	5%+ / -2%
Durezza	46 N/mm ²

