

LAGONERO



Ein See von schwarzer Schokolade, dunkel und zäh, im dem die Tiefe der schwarzen Farbe im Sonnenlicht warme und schwingende Rottöne enthüllt.

Technische Eigenschaften

Holz	Thermowood Eiche
Stärke	15 mm
	Oberste Schicht 3,6 mm
Breite	154 oder 188 mm
Länge	1850/2000 mm
Sortierung	Astfrei/Astig/ Abwechslungsreich
Rückseite	Fichte/Hartholze
Herkunft	EU
Brandverhalten	Cfl-s1
Formaldehydemission	E1 (<0,1ppm)
Leitfähigkeit	0,14 W/mK
Wärmewiderstand	0,10 K/W
Gewicht	8,5 Kg/mq
Feuchtigkeit	5%+ / -2%
Härte	46 N/mm ²

