



# Risveglio

Boschi di Fiemme

ROVERE ANTICATO ANTIQUED OAK

Delicato come il primo battito d'occhi del mattino, questo rovere, immerso in soffi vaporosi di nuvole evanescenti e accarezzato da un delicato velo rosa antico ricamato con fili di seta, è carico di un'atmosfera onirica ed eterea che sa di nuovo giorno.

*Delicate like the first blink of your eyes waking up in the morning, this oak is absorbed in featherlight puffs of weightless clouds, caressed by a soft oldrose voile embellished with silky filaments. It brings a dreamlike and celestial atmosphere that looks like a new day.*



## Caratteristiche tecniche Technical specification

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Legno Wood</b>                  | Rovere Anticato Antiqued Oak  |
| <b>Spessore Thickness</b>          | 15 mm   |
|                                    | Sp. lamella nobile 3,6 mm   |
|                                    | Th. top layer 3,6 mm  |
| <b>Larghezza Width</b>             | 158   192   240 mm multilarghezze*<br>multi-width*                          |
| <b>Lunghezza Length</b>            | 1850   2000   2400 mm<br>secondo disponibilità<br>according to availability |
| <b>Scelta Selection</b>            | Senza nodi   nodoso   variegato<br>Knot-free   knotty   variegated          |
| <b>Retro Back</b>                  | Abete   Rovere** Spruce   Oak**   |
| <b>Provenienza Origin</b>          | Comunità Europea European Union   |
| <b>Classe di reazione al fuoco</b> | Cfl-s1  |
| <b>Fire resistance class</b>       |   |
| <b>Emissione formaldeide</b>       | E1 (<0,1ppm)  |
| <b>Formaldehyde emission</b>       |   |
| <b>Conduttività Conductivity</b>   | 0,15 W/mK   |
| <b>Resistenza termica</b>          | 0,10 K/W  |
| <b>Thermal resistance</b>          |   |
| <b>Peso Weight</b>                 | 8,9 Kg/mq   |
| <b>Umidità Humidity</b>            | 7%+ / -2%   |
| <b>Durezza Hardness</b>            | 23-42 N/mm <sup>2</sup>   |



\***Multilarghezze:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; per lunghezza 5000m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm. \*\***Retro:** per la lunghezza standard (1850/2000/2400) la controbalancatura è in abete o latifoglie, per il rovere maxi (280 mm) e il rovere lungo (5000 mm) la controbalancatura. in rovere.

\***Multi-width:** 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; for lengths of 5000m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

\*\***Back:** for the standard length (1850/2000/2400 mm) the backing is made of spruce. For the maxi oak (280 mm) and the long one (5000 mm) the backing is always made of oak.