



Rame

Boschi di Fiemme

ROVERE PIGMENTATO PIGMENTIERTE EICHE

Lo sguardo viene catturato dall'atmosfera magnetica di questo rovere dalle brillanti sfumature rame e bronzo ossidato, come echi dall'antichità e dal passato a cui intimamente connesso sa rendere omaggio.

Der Blick wird von der magnetischen Atmosphäre dieser Eiche gefesselt. Strahlende Kupfer- und Bronzenuancen sind wie ein Echo aus der Vergangenheit, dem die Eiche Ehre erweisen möchte.



Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|---|
| Legno Holz | Rovere Pigmentato Pigmentierte Eiche |
| Spessore Stärke | 15 mm |
| | Sp. lamella nobile 3,6 mm |
| | Oberste Schicht 3,6 mm |
| Larghezza Breiten | 158 192 240 mm multilarghezza* verschiedene breiten* |
| Lunghezza Länge | 1850 2000 2400 mm secondo disponibilità je nach Verfügbarkeit |
| Scelta Sortierungsklassen | Senza nodi nodoso variegato Astfrei astig abwechslungsreich |
| Retro Rückseite | Abete Rovere** Fichte Eiche** |
| Provenienza Herkunft | Comunità Europea EU |
| Classe di reazione al fuoco | Cfl-s1 |
| Brandverhalten | |
| Emissione formaldeide | E1 (<0,1ppm) |
| Formaldehydemission | E1 (<0,1ppm) |
| Conduttività Leitfähigkeit | 0,15 W/mK |
| Resistenza termica | 0,10 K/W |
| Wärmewiderstand | |
| Peso Gewicht | 8,9 Kg/mq |
| Umidità Feuchtigkeit | 7%+ / -2% |
| Durezza Härte | 23-42 N/mm ² |

*Multilarghezza: 40% 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; per lunghezza 5000 m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

**Retro: per la lunghezza standard (1850/2000/2400) la controbilanciatura è in abete o latifoglie, per il rovere maxi (280 mm) e il rovere lungo (5000 mm) la controbilanciatura in rovere.

*Verschiedene Breiten: 40% 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; für 5000mm Länge: 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

**Rückseite: für die Standardgröße (1850/2000/2400 mm) ist die Rückseite der Dielen aus Fichte oder Laubholz.