



Rialto

Boschi di Fiemme

ROVERE ANTICATO ANTIKISIERTE EICHE

La materia si tramuta in emozione, una dimora reale dei sensi dolcemente cullati dai toni caldi e misteriosi di questa essenza che si accende di infinite sfumature, che si avvicinano come in un racconto millenario.

Das Material wird zur Emotion. Ein königliches Zuhause der Sinne, die von den warmen und mysteriösen Tönen dieser Holzart umhüllt werden. Unendliche Schattierungen wechseln sich wie in einer Jahrhunderte alten Geschichte ab, die von der Zeit geprägt wurde.



Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

Legno Holz	Rovere Anticato Antikisierte Eiche
Spessore Stärke	15 mm
	Sp. lamella nobile 3,6 mm
	Oberste Schicht 3,6 mm
Larghezza Breiten	158 192 240 mm multilarghezza*
	verschiedene breiten*
Lunghezza Länge	1850 2000 2400 mm
	secondo disponibilità
	je nach Verfügbarkeit
Scelta Sortierungsklassen	Senza nodi nodoso variegato
	Astfrei astig abwechslungsreich
Retro Rückseite	Abete Rovere** Fichte Eiche**
Provenienza Herkunft	Comunità Europea EU
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1
Brandverhalten	
Emissione formaldeide	E1 (<0,1ppm)
Formaldehydemission	E1 (<0,1ppm)
Conduttività Leitfähigkeit	0,15 W/mK
Resistenza termica	0,10 K/W
Wärmewiderstand	
Peso Gewicht	8,9 Kg/mq
Umidità Feuchtigkeit	7%+ / -2%
Durezza Härte	23-42 N/mm²



*Multilarghezza: 40 % 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; per lunghezza 5000m 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm. **Retro: per la lunghezza standard (1850/2000/2400) la controbalanciatura è in abete o latifoglie, per il rovere maxi (280 mm) e il rovere lungo (5000 mm) la controbalanciatura. in rovere.

*Verschiedene Breiten: 40% 158 mm, 40% 192 mm, 20% 240 mm; für 5000mm L.nge: 35% 192 mm, 30% 240 mm, 20% 280 mm, 15% 325 mm.

**Rückseite: für die Standardgröße (1850/2000/2400 mm) ist die Rückseite der Dielen aus Fichte oder Laubholz.