



# Tobià

Mani di Fiemme

ROVERE THERMOWOOD THERMOWOOD EICHE

Il calore di questo rovere cotto appartiene ai legni di un passato in cui la vita della natura e quella dell'uomo si perdevano l'una nell'altra e riporta alla memoria le atmosfere rurali dei "tobià", antichi edifici della valle adibiti a stalla e fienile.

*Die Wärme dieser thermobehandelten Eiche ist wie die der alten Hölzer, als das Leben der Natur und das der Menschen miteinander verknüpft waren.*

*Die Erinnerungen schweifen zu der ländlichen Atmosphäre der „tobià“, den alten Häusern im Tal, die als Ställe oder Heuschuppen benutzt wurden.*



## Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

<b>Legno Holz</b>	Rovere Thermowood Thermowood Eiche
<b>Spessore Stärke</b>	15 mm Sp. lamella sup. 3,6 mm Oberste Schicht 3,6 mm
<b>Larghezza Breiten</b>	154   188 mm
<b>Lunghezza Länge</b>	1850   2000 mm secondo disponibilità je nach Verfügbarkeit
<b>Scelta Sortierungsklassen</b>	Variegato Abwechslungsreich
<b>Retro Rückseite</b>	Abete   Rovere Fichte   Eiche
<b>Provenienza Herkunft</b>	Comunità Europea EU
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	Cfl-s1
<b>Brandverhalten</b>	
<b>Emissione formaldeide</b>	E1 (<0,1ppm)
<b>Formaldehydemission</b>	
<b>Conduttività Leitfähigkeit</b>	0,14 W/mK
<b>Resistenza termica</b>	0,10 K/W
<b>Wärmewiderstand</b>	
<b>Peso Gewicht</b>	8,4 Kg/mq
<b>Umidità Feuchtigkeit</b>	5%+ / -2%
<b>Durezza Härte</b>	41 N/mm <sup>2</sup>

